PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-129611

(43)Date of publication of application: 16.05.1997

(51)Int.CI.

H01L 21/3065 C23F 4/00

HO5H 1/46

(21)Application number: 07-302138

(71)Applicant: TOKYO ELECTRON LTD


(22) Date of filing: 26.10.1995 (72)Inventor: KOSHIISHI AKIRA

(54) ETCHING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to ensure a high etching rate even if CO is not added to C4F8 gas and to obtain etching characteristics, which generate little deposited substance when a silicon material layer on a substrate to be treated is etched using the C4F8 gas.

SOLUTION: When prescribed treatment gas is introduced in a treating chamber 2, which can be freely reduced in pressure therein, and plasma is generated in the chamber 2 under a reduced pressure of several m to 100mTorr or thereabouts to etch a silicon oxide material layer on a wafer W, C4F8 gas, rate gas or O2 gas is used as the treatment gas and at the same time, the partial pressure of the C4F8 gas is set at 0.5m to 1.5mTorr and the ratio of C4F8 gas: O2 gas is set in a ratio of 1:1.5 to 5 to etch the silicon oxide material layer.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-129611

(43)公開日 平成9年(1997)5月16日


(51) Int.Cl.6	識別 記号	FI	技術表示箇所
H 0 1 L 21/3065		H 0 1 L 21/302	7
C 2 3 F 4/00		C 2 3 F 4/00	A
			E
H 0 5 H 1/46		H 0 5 H 1/46	М
		H 0 1 L 21/302	С
		審査請求未請求	請求項の数2 FD (全 7 頁)
(21) 出願番号 特	顧平7-302138	(71)出願人 000219967 東京エレクトロン株式会社	
(22) 出願日 平	-成7年(1995)10月26日	,,	区赤坂5丁目3番6号
		(72) 発明者 奥石 公	
		山梨県韮	崎市藤井町北下条2381番地の1
		東京エレ	クトロン山梨株式会社内
		(74)代理人 弁理士	金本 哲男 (外1名)

(54) 【発明の名称】 エッチング方法

(57)【要約】

【課題】 被処理基板上の酸化シリコン系材料層をC4 F8ガスを用いてエッチングするにあたり、COを添加 せずとも高いエッチングレートが確保でき、かつデボの 少ないエッチング特性を得る。

【解決手段】 域圧自在な処理室8内に所定の処理ガスを導入し、数mTorr~100mTorr程度の域圧度の下で処理室8内にプラベヤを発生させて、ウエハW上の酸化シリコン系材料層をエッチングするにあたり、処理カスとしてビュF。ガス「布ガス」「〇cを明いると共に、CュF。カステウ圧を9、8mTorr~1、5mTorr、CュF。ガス」〇cア北を1:1、5~5に設定してエッチングする。



【特許請求之範囲】

【請求項:】 減圧自在な処理室内に所定に処理ですを 導入し、所定の減圧度の下でこの処理室内にフラブでを 発生させて、この処理室内に被処理基板上の酸化シリコ 、系材料質をエッチングするがまであって、処理がある してCoF・カスと希がスとの、を用いると中に、CoFs がスプロロセス圧に対するが圧をの、る面でのエレー 1、る面でのエテ、CoF・ガスので比を101、5 ~もに設定してエッチングすることを特徴とする、エッチング方法。

【請求項:】 域圧自在な処理室内に所定り処理立つを導入し、所定に域圧度に下でして処理室内にで用てすを発生させて、この処理室内の被処理基板に「酸化シーコン系材料質をエーチングするで法であって、処理プラとしてCHF。ガスと希が区との、を用いると共に、CHF。ガスにプロセス圧に対する予圧を5mTorr~20mTorr、CHF。ガス:CHFの力ス:CHFの対策に対するではあります。エッチングで注、

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、彼処理基板に対してエッチング処理を施すためのエッチング方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】今日、半導体デバイクの高集積化は証々進み、例えば 0. 3 g mのコンタクトホールを高いアスペクト地で形成するためのエッチング技術が要素されており、とりわけ層間絶縁膜として広く使用されている酸化シンコン系材料層、例えばエリコン酸化膜(S i Oco を高い選択地でエッチングする技術が重要になってきている。

【CCCC】そして前記した1ジェン酸化膜(SiCC)のエッチングに際しては、エッチング対スを処理 室内に導入すると共に、当該処理室内にプラズマを配生 させるエッチング方法が用いられている。この場合、使 用するエッチングガスとしては、いわゆるCxFy系ガスが一般的であり、その中でに高い選択地と高速エッチング、ファンスが良好な前記x:yが1:25 サス、例えばC:Fsガスか代表的である。

【000年】前記C1F: でスを使用する場合、逆帳はエーチングシートと下地とて選択比ボーラシスを考慮して、CO一一酸化炭素。サスを混合して処理室内に導入し、プラステを発生させて前記C1F; 了解離を選進させ、シーコン酸化膜、SIO: アニーチングをラって、この場合に正たるエーチーンドは、CFにできて、解離に際に多量に生衆されてデザ種となるもFによって、赤田したのリ中でので穿出するようになって、ま

【1118】モニ世代表的なニュチングラネしては、八

日日 ですい逆失から使用されて、そが、この日日 につて、 でも、エーチングレートと下述とご選択地で、ランスを 考慮して、こし、一般化収差。カスと見合して使用されている例か多い。

[00006]

【発明が解決しようとする課題】ところで前記してC。F、サストCのサスを用いたプロセスでは、人体に有害なCのを用いているため、取り扱い、及び処理装置関うには特に注意する必要があった。しかもデポ種となるCFが多量に生成されるため、適宜Cの中の酸素でこれを除出するようにしても、依然としてデポが主じやすく、その結果処理装置でディントー内のフリーニング頻便も比較的高かった。

【0007】本発明はたけら点に鑑べてなられたものでをす。その目的は、COガスを使用せずに高いエッチングレートが実現でき、かつ処理装置のチャンパー内、処理室内、のデボの付着を抑えたエッチング方法を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】Cのガスを単に使用しないというのでは、CaF・ガスの解離の促進が問題となっ、またデポ種となるCFの処理にも困る。そこで本願を明では、CaFsガスの分圧を逆来より低く設定し、さらに別途CF除去のためのOtガスを添加することによって課題の解決を図った。但し、CaFaの解離をコントローンして、エッチャントとなるCFにとデホ種となるCFでとの比を制御する必要があるので、CaFsガスとCisガスとの場合も考慮した。

【0009】かかる観点から前記目的を達成するため、請求項1に記載されたエッチング与去は、減圧自在な処理室内に、所定の処理室内にプラズマを発生させ、処理室内の形でこの処理室内にプラズマを発生させ、処理室内の被処理基板上の酸化ン)コン系材料層をエッチングする方法であって、処理ガスとして C_2 F_3 ガスと希ガスとのことの混合ガマを用いると共に、 C_4 F_3 ガスのプロセス圧に対する分圧を0 - 0 +

【0010】また請求項2のエッチング方法は、エッチ、グガスとしてCHF・ガスと希ざスとOcとの混合でスを用いると共に、CHF・ガスチや圧を5mTorrでしたのmTorrに、CHF・ガスチや圧を5mTorrでは、設定、てエッチングすることを特徴とするものできる。 【0111】なおエ顧各請不須で、こところの希づさには、例えばAr アルゴン、カア、He へぶてムーラーフストラープであり、カア、ストーフでガルン・ガス、ストーフでガルン・ガス・オープを組み合かせて用、てもに、、そしてこれを各番ができては最を課節することにはい、によび、カスぞにHF・カスプロセスにのする無定により、ことを得ることができ **z**.

【3.10】請求項1のエーチ。ですらになれば、C-F:プスの写田が3、5mTが11で1、5mTが11に配置されて、そのでで、F: で解離が促進され、たので、F:では、F:では、1、5~5に設定されて、それら、発明者をの知見によれば、エーチーントとならにF:ですシとデオ種となるでFです。へと解離のコントコールが行え、CFにです。でFでで、成功が1、5~2、4:1に値を得ることができる。彼ので、デボの発出を抑えるとともに多量のエーチーントによる高速にいき、アンートが実現できる。なお本発明は、比較的にで、プラートが実現できる。なお本発明は、比較的に正プロセス、即も処理室内に正力が数mTorr~1のmTorrで、安全である。

【5013】請求項のスエッチングを注によれば、CHFsがスパ希ガスパの:を用いると共に「CHFsがスパーや肝を5mTorr~20mTorr」CHFsがストーの20比を1:4~9に設定してエッチングするので、請求項1の場合と同様、COを用いず、デボの付着が対なってかつ高速なエッチングが可能である。しかもCOを用いていないので、安全性も高い。

[0014]

【発明の実施の用態】以下、本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。図1は、本実施の形態にかかるエッチ、7方法を実施するために用いたエッチング装置1元おける処理室には、気密に閉塞さ在な酸化アルマイト処理されたアルニニウムなどからなる円筒形状の処理容器3内に形成され、当節処理容器3目体は接地線4を介して接地されている。前記処理室2内の底部にはセラミックなどの絶談交換板5が設けられており、この絶縁支持板5の上部に、被処理基板、例えば半導体ウエハー以下、「ウエハ」という。Wを載置するための下部電極を構成する路円柱状のサセプタ6が、上下動自在に収容されている。

【3018】これせセプタ6は、前記絶縁支持板5及び処理容器3の底部を遊費する昇降軸7によって支持されており、こと昇降軸7は、処理容器3外部に設置されている駆動モータ8によって上下動自在である。従ってこの駆動モータ8に作動により、前記サヤブタ6は、図1中で往復半年に示したように、上下動自在となっている。なお処理室1と気管性を確保するため、前記昇降軸7と外でを囲たように伸縮自在な判別記れ、例えばパコーで9分設に入れている。

【3018】一七十岁らは、表面が酸化処理されて下り ミニニンシリなど、その内部には、温度調節手段、例え ませった。クセータなどの加熱手段。図ませず、今、外 部の冷域像「図ませず」と、関す今域を循環させらなり の冷域循環路「図させず」が設けられており、十七十岁 ら上・二二、次を研究量度に推移することが可能なより に構成されて、3. また土むでする1. 温度は、温度センナー図ですが、 温度制御機構・図でせず、によって自動的に制御される構成となって、3.

【30117】十七十岁を上には、コエーWを吸着保持するための静電チャック11が設けられて、る。この静電チャック11は、図のに示したように、導電性の薄膜10をボックを不の樹脂13によって上下がら挟持した構成を有し、処理容器3の外部に設置されている高圧直流電源14からの範囲、例えば1、5kV~0kVの電圧が前記薄膜12に印加されると、その際に発生するクーコに力によって、コエハWは静電チャック11の上面に吸着保持されるようになっている。

【0018】また前記中セプタ6内には、図8に示したように、サセプタ子内を上下動してウエトWを静進モデッチ11上からリアトアップして、ウエハWを授受するための支持部材と、で機能するリアタービン20が複数 M、例えば3本収容されている。

【0019】サセプタ6上の周辺には、前記静電チャック11を囲むようにして、平面が略環状の内側フェーカスド: グ21が設けられている。この内側フェーウスリング21は導電性を育する単端晶シリコンからなっており、プラズマ中のイオンを効果的にウエハWに入射させる機能を有している。

【0000】前記内側フォーカスリング01の外側には、さらに平面が略環状の外側フォーカスリング20が設けられている。この外側フォーカスリング20は絶縁性を有する石灰がらなっている。この外側フォーカフリング00の外間上縁部は、外側に凸の湾曲形状に依刑されており、かかる形状によってガスが顕まず円滑に排出されるようになっている。この外側フォーカフリング00は、後述のシーッドリング00と共に、サセプタ6と後述の上部電極01との間に発生したプラスマの拡散を抑制する機能を有している。

【6001】前記サセプタ6の周囲には、例えば絶縁性の対策からなるバッマル板23が配され、さらにこのバッフル板23が配され、さらにこのバッフル板23の内間部は、石英の支持体等を介してボルト等の固着手段によってサセプタ6に固定されている。 従って、サセプタ6を上下動に伴ってこのバッフル板23には多数の透孔13aが形成されており、ボマを均っに 排出させる機能を有している。

【0022】前記処理室2月上部には、絶縁支持材3 1、受びアッミニアムからなる治知部材の2を介して、エーチ」でカマキ子が他のカマを処理室10円に導入するため、拡散部材30が設けられている。治知部材31円に上部には、治媒循環路34か形成されており、外部が1件増される千円十一治媒、が循環することによって、後述7上部電網51を肝定温度にまて治知する場応を存している。

【1000日】前配扣監筋柱は30回 図2にも言いたよう

に、『面側にとする段の 』 フェ极3 5を持った中間構造を育っており、さらにこれら出てる段か。一下、概3 5の各をには、上下に重合しな、位置となるように多数に拡散孔3 5 1 中央にはずる導入で3 5 が接続されて、る。この加齢的対3 3 1 中央にはずる導入管3 5 が接続されて、る。それでしてこれでは導入管3 5 には、バップ3 5 3 、4 3 、4 1 及び対応した流量調節のためにサステローコントローデ4 2 、4 3 、4 4 を介して、それぞれ対応するガス供給原4 5 、4 6 、4 7 が各を接続されている。

【0004】そしてガラ供給原するからは希づみとして A: アルゴル ガスが供給目在であり、ガス供給原す らからはO: 酸素・ガスが供給目在であり、ガス供給 原すでからはC:F:ガスが供給目在となっている。

【0006】これらずで供給源45、46、47からの前記各ずでは、前記ゴス導入管38から前記導入口36、拡散部材33の拡散孔35aを通じて処理室2内に導入されるようになっている。また治却部材30万円面には、吐出口50aが多数形成された治却ブレート50が密管しており、図2に示したように、拡散部材33のパッフル板35に形成されたパッフル空間8内のガスを、下方に均一に吐出させるようになっている。

【0026】前記冷却プレート50の下面には、サヤブタ6と対向するように、上部電極51が固定されている。この三部電極51は導電性を有する単結晶がジェンからなり、図示しないでからによって前記冷却プレート50を運通している。この三部電極51にも、多数の吐出口51aが形成されており、前記冷却プレート50の吐出口51aが形成されている。従ってバッフル空間S内のガスは、この吐出口50aと上部電極51の吐出口51aを通じて、静電チャック11上のウエハWに対して均一に吐出されるようになっている。

【CO27】上部電極51ル下面周縁部には、前出の図示しない固定用のボルトを要うようにして、シールドリング53は、石英からなり、時間外側フォーカスリング22とで、静電チャック11と上部電極51との間のギーップよども供いデャップを形成し、プラボヤの拡散を抑制する機能を有している。なおここシールドニング52の上端部と処理容器31円井壁とご開には、フト奏系の会成機能ではなる色縁にレビもは対数けられている。

【0005】 処理容器 3の制配には、処理容器 3 切り傷 密度を検出する正力センサミのが装着されている。エア 圧力センサるので検討された真空度の検討信号は、後述 スコンドローデス4 に入りされ、処理容器 3 均の真定度 は常時配道されている。

【1000日) 一方地理容器ので同節には、真空ポンプな とで度的多を多段でして通ずも排送管の立む接続でれて ねり、一世でするで質問に配置された初出し、では模点 のを介して、処理室も内は、例えば数出す。カナ~10mmのカナままでの任意の真治度にまて創留がきして、 これを維持することが可能となっている。

【5003】次にエニエーチント装置1.7 春高度電での 世給系について説明すると、まず下配電廠となる一七年 するに対しては、高度数が数百以日と程度、例えば800 少以日との高高度電力を出りする東高度電源630分の 電力が、整合器64を入して供給される構成となって、 5. 一寸上部電極51に対しては、整合器65を介して、高度数が明記高周度電源60よりも高。1MH2以 上の高度数、例えば27、12MH2の高高度電力を出 力する高周度電源66からの電力が、前出治却部析3 2、治却プレート50を通じて供給される構成となって いる。

【0031】また処理容器3の側部には、デートリップ 7(を介してロードロック室72か隣接している。この ロードロック室72内には、被処理基板であるウエハW を処理容器3次ム処理室2との間で搬送するための、搬 送アームなどの搬送手段73が設けられている。

【0032】次にこのエッチンで装置1点制御系について説明すると、サセプタ6を上下動させる駆動モータ8 高圧直流電源14、サセプタ6内のリフターピン20 パルプ39、40、41、マスフコーコントコーラ42、43、44、真空引き手段61、高周波電源63、66はそれぞれコントコーラ74によって制御されている。

【9933】 本実施用態にかかるエーチング方法を実施するためのエッチング装置1の定要部は以上がように構成されており、コントコーラ 7 4 による制御に基づいて、例えばシリコンエウエハWの酸化膜 18:00% に対してエッチング処理する場合の作用等について説明すると、まずデートベルブ71が開放された後、搬送手段のようによってウエハWが処理室1内に搬入される。このでは変き出たウエクW役け取りの特職が態にある。そして搬送手段73によってシーピン20が確認にある。そして搬送手段73によって処理室2内に搬入されたフエハWは、静電チャック11上に突き出るリフターピン20上に受け渡したって、11上に突き出るリフターピン20上に受け渡した。で、搬送手段73は停避してデートバルブ71は閉鎖される。

【0034】他で、「エハWストロターピン2000の及せ、獲しか終了すると、駆動モータ81作動によってサセプタのは所定で処理位置、例えば上部電源512サセプタのと聞いまし、でか10mm~20mmの関い所定に位置まて上昇し、当時に十二、Wを支持している。「マーセン」として一て、内に下降する。このして、同じにで一て、に、「エーWの静電チー・で112に最置されて水路となる。そして高田道流道第14つ、所定で電圧の輸電チー・で115で、導道性で重導120回知され

で、アエトWは静道デナック!!とに吸着、保持され、 E

【30336】 お、で地理室と内が、東遊りき手段からによって真空りきされて、き、所定と東遊便、減圧度、になった後、カス供給源する。する、するかみエーチンで地理に必要なカスが研定と流量で供給され、地理室とご田力が研究と東遊喪、例えばするmでのままに設定、推行される。

【0036】が、では記載極51に対して高層波電源66から関皮数が67、10MH2、パワーが例えば3kWの高層波電力が供給されると、上記電極51と中セプタ6との間にプラスナが生起される。また同時に、サセプタ6に対しては高層波電源64から高波数か800kH2、パワーが例えば1kWの高層波電力が供給される。

【0037】そして発生したプラベヤによって処理室2 内の処理ガスが解離し、その際に生ずるエッチャントイオンが、オセブタ6側に供給された相対的に低い間波数の高周波によってその人射速度がコントロールされつつ、ユエバW表面のシリコン酸化膜(510c)をエッチングしていく。

【0038】この場合、本実施形態においては、エッチングプロセスに用いる処理カスとして、 C_4F_5 ガス、Ar アルゴン)ガス及び O_2 (酸素)が処理室2内に導入され、処理室2内に圧力が $4.0\,\mathrm{mTcrr}$ に設定される。また C_4F_5 ガスの今圧は、 $0.5\,\mathrm{mTorr}$ ~1. $5\,\mathrm{mTorr}$ となるように、適宜Ar アルゴン ガスの流量が設定される。さらに C_2 (酸素)の量についても C_4F_5 ガスの1.5~5倍となるように設定される。

【0039】こうした各ガスの設定により、処理容器3 の内壁に付着するデボを少なく抑えることができ、したも高いエッチングレートが得られる。またエッチャント 種を生成するC4F5ガスとCO一一酸化炭素)とを併用した従来のエッチング方法と違って、本実施形態にかかるエッチング方法では、COを用いていないので、安全性も向上している。

【 9.040】また前記エッチング処理の際には、エッチャルト種を生成するガスとして、 C_1F_1 を用いたが、これに行えて CHF_1 でスを用。、その方法を5mTorrecとせた。 CHF_1 でスピの。 $14\sim 9$ に設定してエッチングしても、処理容器 3 たい壁に付着するデオを。な「抑えることができ、しかも高、エッチングレートが得るれる。もれるのでのを用いな、こで、作業上も安全である。

[] 4 :]

【其范例】

- 第1萬雄紀 前記書短形態で用。たエトチンで装置し を用。て、エトチンドでロセクに用。そせてにジャディア・Air アンコン カワーでは 集合サイを使用し で、ジェア・サイス状態を変化させたときで、エーチンド

【0048】またエーチーント種となるCF:イオンの数は、デボ種となるCF:イオンの数よりも常に多くなっており、CF:ビアF:は、C4F:ガスの流量が10socmのときで1.74、C4F:ガスの流量が20somのときで51.38という高い値が得られている。従って、デボ種よりもエッチャント種の数が上回って、デボが少なくかつ高いエッチングレートが得られるエッチングを、アエハW上の酸化シリコン系材料層に対して実施できる。

【0044】 第2実施例)、方、今度は前記実施形態で用いたエッチング装置1を用いて、エッチングプロセスに用いるガスに C_4 Fsガフ/A f_4 アルゴン)ガフ/ C_7 の混合力スを使用して、 C_7 の流量を変化させたときの、エッチングンートと排気中のイオン分析結果を図4のグラフに示す。なお処理室2内のプロセス圧は40mです。に維持し、A f_4 アルゴン。ガスの流量は560sccm、 C_4 Fsガス流量は10sccmに返定した。他の条件は前記第1実施例と同一である。

【発明の効果】請求項1、レジニーデンドサ当によれば、で心を用って、たいにで、途光がないを添加するエーチ。サポロセスよども安全性が可止して、る。しかも続いたちにです。デーントとなるだが、イブンとデ工種となるがありました。地を選挙に中、ローンにで、それで

年で、竜生を抑えることもでいる感知、たまれ、でロセスとは導いとの審選なエッチ。ガレーへの得りから、ほって、心理装置のチャン・一切のファーニングサイフンを定義より長くできことができ、またアレーブットも同とさせることが可能である。

【図面に簡単な説明】

【図1】 4発明の実施の形態に用いてエッチンで装置が 断面説明図である。


【図2】図1のエッチング装置における上部確極付近の 要部拡大説明図できる。

【図3】 本発明の実施例に従って実施したエッチンプサ 玉によるC4F3 ガスの流量を変化させたときの、エッチ シグレートと排版中の子かり分析結果を示すプラフで到 る。 【図4】本色明の実施例に使って実施したエッチ。であることでは50%で流量を変化させたときで、エッチ。で、一トと排収中のイナンや新店集をラサブラフである。


【符号方説明】


- 1 エーチンで装置
- 2 必理室
- 。 地理容器
- , +±----
- 1.1 静電チャック
- 4 5 、 4 6 、 4 7 ガス供給源
- 5.1 上部電極
- n 1 真空引き手段
- うる、66 高高波電源
- W = = -

[図1]



[3]





[國4]

